



Szerelési ragasztó GallopFIX 290ml Fehér Tytan Professional CZ-HU-SK

Egykomponensű kenhető hibrid bázisú szerelési ragasztó, nagy kezdeti kötőerővel. A ragasztó a levegő nedvességének hatására köt (párás felületeken is használható). Nem tartalmaz oldószereket vagy izocianátot. Univerzális termék, széleskörű használatra.

ELŐNYÖK

Fejlesztett kötési sebesség. Gyorsabban eléri a végső kötőerőt.
A ragasztott kötés már 20 perc után terhelhető
A ragasztó használható párás de nem nedves felületeken
Kiemelkedő tapadás mind a porózus és nem porózus felületeken úgy, mint: fémek, szintetikus anyagok vagy az üveg.
Nagy véső kötési erő
Rugalmas kötést alkot
Nedvesség álló

FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A záró és befejező elemek széles skáláját ragasztja, olyanokat mint a beton, gipsz, forgácslapok, tégal, üvr
Szegélyek, lábzatok, küszöbök, padlólapok, kerámia ragasztásához
fa, parafa, forgácslap, kő és fém dekorációs elemek ragasztásához
Szintetikus anyagok ragasztásához (kivéve PE, PP és a Teflon)
Tükrök ragasztásához

FELHASZNÁLÁSI KONDÍCIÓK

Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 ÷ +30
Optimális ragasztási hőmérséklet [°C]	+15 ÷ +20
Optimális relatív páratartalom [%]	60

FELHASZNÁLÁSI INSTRUKCIÓK

Fontos felhasználás előtt, tekintse meg a termék biztonsági adatlapját. TDS MSDS

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- A felületet meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, mint a por-, olaj, zsír és más olyan anyag ami gátolja a ragasztó tapadását.
- A leghatékonyabb tisztítószer erre a célra az acetone és az etanol (üveget, kerámia felület, fémet) vagy mosószerek (szintetikus anyagokhoz)

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Vágja le a kinyomó csőrt 45°-os szögben a kívánt szélességnél, és tekerje fel a kartusra, majd helyezze azt az adagoló pisztolyba.

3. FELHASZNÁLÁS

- Adagolja a ragasztót a felületre csíkokban vagy pöttyökben.
- Nagyobb felületeknél a jobb tapadás érdekében középen szerpentin alakban kell húzni a csíkokat.
- Miután felvitte a ragasztót a felületekre, illessze azokat össze és nyomja össze őket erősen és egyenletesen.
- Még 5 percen át van lehetőség korrekcióra, az elemek szétválasztása nélkül.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410
selena@selena.hu



- A ragasztót nem szabad folyamatosan felvinni, vagy nem légáteresztő anyagok esetében teljesen bezárni, mert az a levegő illetve a felület páratartalmának hatására köt.
- Nem légáteresztő felületek esetében a kötési idő növekszik.

4. TOVÁBBI MUNÁLATOK A RAGASZTÁS UTÁN

- Tisztítás: megszilárdulás előtt vízzel, miután megkötött már csak mechanikusan.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL.

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

- A felvitt ragasztóréteg legalább 0,5mm vastag legyen.
- A munka megkezdés előtt javasolt ragasztási tesztet végezni.
- A teljes kötés végéig kerüljük a ragasztás vízzel való érintkezését.
- A ragasztó nem használható PE, PP, Teflon és bitumenes felületeken.
- Nem használható olyan felületeken melyek folyamatosan nedvességnek vannak kitéve.

TECHNIKAI ADATOK

Szín	
Krémes-Fehér	+

Még nem megkötött állapotban	Érték
Alapanyaga: hibrid	+
Sűrűség [g/ml]	1,51 ± 0,05
Bőrösödési idő [min]	~5
Szakadási nyúlás ISO 37, [%]	170 – 190
Szakítószilárdság szakadásnál ISO 37, [N/mm ²]	~4
Rugalmassági modulus ISO 37 [N/mm ²]	~3,2
Shore A keménység	70 ± 5
Kötési idő [mm/24h]	2-3

Megkötött állapotban	Érték
Hő ellenállás [°C]	-30- +90

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejárat határidő: gyártástól számított 12 hónap, állítva (talpon szeleppel felfelé) bontatlan állapotban, eredeti csomagolásban, +5°C és +30°C között, száraz helyen tárolva, fagytól védve.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410
selena@selenafm.com



BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A részletes szállításra vonatkozó információkat megtalálja a termék (MSDS) biztonságtechnikai adatlapjában ami a Selena Hungária Kft.-nél elérhető.

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatlagos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez használni.

Pantone 282 Pantone 1795 CMYK

12055 027

HU Gallop Fix Szerelési Ragasztó

MINDEN ANYAGÓZ MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Egy rekord gyors és hatékony ragasztóanyag, ami kb. 3 óra után teljesen megszárad. Beltérben és kültérben egyaránt használható. Mindenféle anyaghoz ragad (kivéve PP, PE, teflon és bitumén), pl. kő, üveg, tükör, fa, ásványgyapot, üvegyapot, gipszkarton, műanyag, fém, polisztirol, kerámia csempék stb.

Alkalmazási utasítások: A felület legyen tiszta és pormentes. Hordja fel a ragasztót a felületre vagy a ragasztandó anyagra gölyök vagy csíkok formájában, és erősen illesse össze a felületeket. Lapok esetében a ragasztás növelése érdekében szerpentin alakban hordja fel a ragasztóanyagot. A tapadófilmmel max. 0,5 mm vastag legyen. A ragasztott anyag helyezte 5 perccel belül kormogható az elemek szétválasztása nélkül. Ha lepesebb az egyik felület nedvszívó, az illesztés ellenáll a terhelésnek 20 perc elteltével. Két nem nedvszívó felület esetén az illesztés ellenáll a terhelésnek 40 perc elteltével. Hőmérsékleti ellenállás: -30°C – +90°C. Száraz helyen +5°C és +25°C között tárolja. **Lejárat dátum és tételszám a csomagoláson.**

CZ Bezegettség: Összeveszi: N-(3-(trimetoxysilyl)propyl) etilendiamin bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. H319 Szűsítse azonnal. H317 Művelet allergiás reakciókat okozhat. H412 Szűsítve a vízben élő szervezeteket, s a hosszú távú hatások. P102 Uchovajte mimo dosah deti. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305 + P351 + P338 Pri ZASAŽENÍ OČI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné čočky, ak sú nasažené a pokiaľ je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhleďte lekársku pomoc/ ošetrovanie. P302 + P352 Pri STYKU S KŮŽÍ: Omyjte veľkým množstvom vody. P501 Obsah/nádoba likvidujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/mezinárodnými.

SK Bezegettség: Összeveszi: N-(3-(trimetoxysilyl)propyl) etilendiamin bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. H319 Szűsítse azonnal. H317 Művelet allergiás reakciókat okozhat. H412 Szűsítve a vízben élő szervezeteket, s a hosszú távú hatások. P102 Uchovajte mimo dosah deti. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochrannú tvárnu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305 + P351 + P338 Pri ZASAŽENÍ OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhleďte lekársku pomoc/ ošetrovanie. P302 + P352 Pri KONTAKTE S POKOŽKOU: Omyte veľkým množstvom vody. P501 Zneškodnenie obsahu obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/mezinárodnými.

RO Biztonság: Tartalmaz: N-(3-Trimetoxiszilil) propil-etiléndiamin bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. H319 Szűsítse szemirritációt okoz. H317 Allergiás bőrmegkötést válthat ki. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. P102 Gyermektől távol tartandó. P280 Használata során viseljen védőkesztyűt, védőruhát, szemvédőt. P273 Kerülje el, az anyagok a környezetbe való kiadását. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLES esetén: Több percig tartó óvatossággal öblítse vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL, lemosás bő vízzel. P501 Az edény tartalmát, a tartályt a helyi rendelkezési normákkal összhangban szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.



MONTÁZNI LEPIDLO SZERELÉSI RAGASZTÓ GALLOP FIX

VELMI SILNÉ
8 X RYCHLEJŠÍ
NAGYON ERŐS
8 X GYORSABB

PEVNÝ SPOJ
za 20 minut
VEGLEGES RAGASZTÁS

ADHEZE KE VŠEM PVRCHŮM VODOTĚSNÉ

MINDEN FELÜLETRE RAGAD VÍZHTALAN

400 kg

LEGERŐSEBB RAGASZTÁSI SZILÁRSÁG

Více informací
Viac informácií
Tudjon többet



290 ml

BÍLA, FEHÉR, BIELA

*kg/10 cm²

SELENA GLOBAL EXPERIENCE



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410
selena@selen.hu